



ТУРБОУТВЕРДИТЕЛЬ 303.5

**Специальный турбоотвердитель для
клея КЛЕЙБЕРИТ 303.0 и 303.2**

Свойства отвердителя 303.5

Основа: изоцианат
Плотность: около 1,14 г/см³
Цвет: бесцветный

Вязкость

Брукфильд Sp 2/25 Uрт:
1.400 ± 500 мПа s

Дозировка отвердителя: ок. 5%

Маркировка: подлежит маркировке согласно нормам, действующим на территории ЕС, содержит алифатический полиизоцианат (см. паспорт безопасности)

Переработка

КЛЕЙБЕРИТ Турбоотвердитель 303.5 является отверждающим компонентом для D3 клеев Клейберит 303.0 и 303.2.

После добавления 5% турбоотвердителя 303.5 в клей КЛЕЙБЕРИТ 303.0 и 303.2 клеевые соединения приобретают свойства соединений степени нагрузки D4 по DIN / EN 204.

Жизнеспособность смеси клей-отвердитель составляет около 24 часа.

Упаковка

| | |
|----------|----------------------------|
| Коробка | 12 бутылок по 0,5 кг нетто |
| Коробка | 12 бутылок по 0,7 кг нетто |
| Канистра | 25 кг нетто |

Прочие виды упаковки по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Турбоотвердитель 303.5 в оригинальной закрытой упаковке хранится около 12 месяцев.

Турбоотвердитель морозоустойчив до - 20°C.

Перед применением довести до комнатной температуры.

Защищать от попадания влаги!

По состоянию на 1113, заменяет предыдущие редакции



ТУРБОУТВЕРДИТЕЛЬ 303.5

Утилизация отходов**Код отходов 080501****Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.****Техническая Консультация**

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.